

LAZURA NORDEN

Středněvrstvá lazura na dřevo



Transparentní středněvrstvá lazura na bázi alkydových pryskyřic pro venkovní použití. Lazura je vodoodpudivá, snižuje negativní vliv vlhkosti a UV záření na dřevo. Při venkovním použití se doporučuje dřevo nejprve ošetřit fungicidním přípravkem proti zamodráním. Lazura je dostupná v 10 základních odstínech přírodního dřeva nebo ji lze tónovat systémem Colorex-MIX. Bezbarvý odstín není vhodný pro samostatné použití v exteriéru z důvodu nedostatečné ochrany proti UV záření.

Aplikační údaje

Příprava podkladu

- Staré rozvolněné dřevo je nutné obrousit, odstraňte staré nátěry a povrch v případě potřeby odmastěte.
- Napuštěte základní penetrací Grundolja-1 Klasik.
- Vlhkost dřeva před nátěrem by neměla přesáhnout 18 %.
- Pokud se na povrchu vyskytují černé plísňové skvrny („zamodráním“), je nutné dřevo obrousit a ošetřit fungicidním prostředkem.

Aplikace

- Nanášejte v tenkých vrstvách tvrdším štětcem, aby nátěr dobře pronikl do struktury dřeva.
- Doporučuje se aplikace 2–3 vrstev, přičemž je lepší více tenkých vrstev než méně silných.
- Důkladně natřete praskliny a příčné řezy, jelikož právě z těchto míst se často šíří poškození.
- Každá další vrstva ztmavuje výsledný odstín.
- Nenatírejte za horkého počasí, protože rychlé odpařování rozpouštědla snižuje schopnost barvy proniknout do dřeva.
- Minimální teplota pro nátěr je 5 °C – při nižších teplotách se doba schnutí prodlužuje.

Technická data:

Spotřeba	8-12 m ² /l na hladkém povrchu na jednu vrstvu nátěru (0,08-0,125 l/m ²)
Pojivo	alkydová pryskyřice
Sušina	30% objemu
Hustota	0,93 kg/l
Viskozita	100-120 cP
Ředidlo	White Spirit nebo V40
Aplikace	váleček, štětec, stříkání
Doba schnutí	proschlé za 6-8 hod., přetíratelné za 12 hod., zcela proschlé za 24 hod. (platí pro 20 °C, vlhkost 85%)
Lesk	polomat
Barva	bezbarvý, tónovatelný
Skladování	2 roky v neotevřeném balení, nesmí zmrznout
Balení	1L, 3L, 10L, bezbarvý a tónované odstíny 0,9L, 2,7L, 9L