



Metallprimer Classic

Antikorozní zinkový základ

Popis produktu:

Metallprimer je profesionální základní rozpouštědlová barva se zinkem poskytující aktivní antikorozní ochranu. Výrobek je určen pro povrchy ze železa a oceli, stejně tak pro lehké kovy a pozinkovaný plech. Aktivní ochranu zajišťuje zinkfosfát. Pro dosažení požadované účinnosti nesmí barva oxidovat, proto musí být přetřena vrchním emailem. Metal Primer Classic je vyráběn ve Švédsku.

Technické údaje:

Oblast použití:	Exteriér
Pojivo:	Uretan-alkydová pryskyřice
Objem sušiny:	52 %
Hustota:	1,4 kg/l
Druh lesku:	Mat
Odstín	Šedý
Třída omyvatelnosti:	1 (EN 13300)
Ředidlo/čištění:	White spirit – lakový benzín
Spotřeba materiálu:	7–10 m ² /l
Teplota při aplikaci:	Minimálně +5 °C
Aplikační nástroje:	Štětce, váleček, po naředění i vzduchové stříkací zařízení
Hořlavost: Kategorie	2b (hořlavá látka)
VOC kategorie (Kat. A/i):	Limit 500 g/l (2010)

Doby schnutí:

(platí pro 20°C, vlhkost 85%):

Odolné proti prachu:	za cca 2 hod.,
Přetíratelné:	za 3-4 hod.
Úplné vytvrzení:	cca 24 h

Příprava podkladu:

Před aplikací si vždy pečlivě přečtěte pokyny na obalu a řiďte se jimi.

Povrch musí být suchý, pevný, bez rzi, nečistot a mastnot. K odstranění rzi použijte ocelový kartáč nebo opískování, k odmaštění vhodné rozpouštědlo. Doporučená aplikační teplota je minimálně +5 °C, relativní vlhkost vzduchu max. 80 %. Vyvarujte se aplikace na horké podklady, protože může dojít ke zhoršení přilnavosti. Při práci na střeších nepoužívejte váleček, ale štětec. Před použitím barvu dobře promíchejte a to i ze dna obalu.

Chraňte okolní plochy (fasádu, podlahy, nábytek) před znečištěním.

Aplikace nátěru

Po přípravě povrchu naneste první vrstvu co nejdříve, aby nedošlo k opětovnému vzniku koroze. První vrstvu nařeďte cca 20 % white spiritu, aby dobře pronikla do podkladu.

Druhou vrstvu aplikujte neředěnou.

Následně doporučujeme nanést dvě vrstvy vrchního emailu.

Aplikace je možná štětcem (vhodné pro složité a členité povrchy), válečkem (pouze pro rovné plochy mimo střechy) a stříkáním (po naředění 10–20 % ředidla)
V případě poškození (např. poškrábání) nátěr lehce přebruste a opravte stejným způsobem.

Bezpečnostní opatření, údržba a likvidace:

Při aplikaci pracujte v dobře větraném prostředí, bez otevřeného ohně. Použité nářadí otřete, teprve poté omyjte ředidlem. Nádobu po práci pečlivě uzavřete a uchovávejte mimo dosah dětí. Zbytky barev nevylévejte do odpadu ani kanalizace, ale likvidujte ve sběrných dvorech. Matně natřené povrchy je nutné čistit vodou s přísadkou jemných saponátů, nepoužívejte čističe na bázi alkoholu. Zbytky barev nevylévejte do odpadu ani kanalizace, ale likvidujte ve sběrných dvorech. Chraňte životní prostředí.

Vydání 6/2025