

TECHNICKÝ LIST

SC TERASOVÝ OLEJ SVĚTLÝ



CHARAKTERISTIKA

SC Terasový olej světlý (Terrassen-ÖL) je penetrační ochranný olej na dřevo využívající technologii Micro-Cover Effekt. Díky své vysoké penetrační schopnosti proniká hluboko do struktury dřeva, kde obaluje dřevní vlákna a chrání je před pronikáním vlhkosti, předčasným vysycháním a vznikem trhlin. Technologie Micro-Cover Effekt vytváří na povrchu jemnou ochrannou mikrovrstvu, která zvyšuje odolnost vůči povětrnostním vlivům. Lehká pigmentace zvýrazňuje přirozený odstín dřeva a současně poskytuje téměř bezbarvou ochranu. Nátěr chrání dřevo před UV zářením a přirozeně zvětrává bez olupování.

POUŽITÍ

SC Terasový olej světlý je vhodný pro všechny savé druhy dřeva a dřevěné prvky ve venkovním prostředí. Je určen k ošetření dřevěných teras, terasových prken, plotů, zástěn, pergol, portálů, balkonů a dalších venkovních dřevěných konstrukcí. Je vhodný například pro garapu, douglasku nebo borovici.

Tip: Pro posouzení výsledného odstínu doporučujeme provést zkušební nátěr na méně viditelném místě.

POPIS VÝROBKU

Velikost balení	1 l, 3 l a 10 l
Barevné odstíny	transparentní, slabě hnědě pigmentovaný
Tónování	možnost tónování do přírodních a pastelových odstínů
Hustota	0,9 kg/l
Teplota pro zpracování	+5 až +35 °C
Spotřeba	cca 50–200 ml/m ² v závislosti na savosti podkladu
Vydatnost	cca 5–20 m ² /l v závislosti na savosti podkladu
Doba schnutí	cca 24–48 hodin

ZPRACOVÁNÍ

Nové dřevo (zejména tlakově impregnované) by mělo zůstat během prvního roku bez nátěru, aby mohlo řádně vyschnout a došlo k otevření pórů. V následujícím roce je nutné dřevo před použitím SC Terasového oleje očistit čističem dřeva SC Holz-Entgrauer*. Toto platí i pro již zešedlé dřevo. Dřeviny s vyšším obsahem tříslovin doporučujeme před ošetřením neutralizovat přípravkem SC Holz-Entgrauer*.

Povrchy ošetřené jinými oleji lze po jejich mírném zešednutí ošetřit kombinací přípravků SC Holz-Entgrauer* a SC Terasový olej. Staré nátěry (laky a lazury) musí být před aplikací SC Terasového oleje beze zbytku odstraněny.

Dřevo musí být suché (po očištění přípravkem SC Holz-Entgrauer* musí nejméně 2 dny vysychat) a dostatečně savé. SC Terasový olej lze aplikovat pouze za suchého počasí při teplotách od +5 °C do +35 °C. Olej je nutné před aplikací důkladně promíchat. Toto platí obzvláště u tónovaných odstínů, kde může docházet k sedání pigmentu v plechovce.

TECHNICKÝ LIST

SC TERASOVÝ OLEJ SVĚTLÝ



Nanáší se štětcem nebo válečkem ve dvou vrstvách, u zvláště suchého nebo porézního dřeva ve třech vrstvách, s odstupem 15 až 25 minut. Jednotlivé vrstvy nesmí zaschnout. Nátěr se provádí metodou mokré do mokrého.

Důležité upozornění: Přibližně 30 až 60 minut po nanesení poslední vrstvy je nutné odstranit přebytečný olej čistým hadříkem. V opačném případě může povrch zůstat lepivý.

Úplná doba schnutí olejového nátěru při teplotě 20 °C je přibližně 24 až 48 hodin.

ÚDRŽBA

Faktory ovlivňující potřebu obnovovacího nátěru:

- zatížení povětrností (zejména u vodorovných ploch),
- intenzita používání,
- savost dřeva,
- míra zešednutí dřeva.

Obnovovací nátěr se zpravidla doporučuje provést jednou ročně. Před jeho aplikací stačí povrch očistit, není nutné jej brousit. SC Terasový olej by se neměl aplikovat při přímém intenzivním slunečním záření.

Pracovní nářadí použité při aplikaci SCANDICARE Terasového oleje lze, dokud olej nezaschne, očistit ředidlem na syntetické barvy nebo technickým benzínem. Zaschlý SC Terasový olej lze odstranit pouze odstraňovačem nátěrů.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Hadry, utěrky a jiné savé materiály používané k odstranění přebytečného oleje se mohou samovolně vznítit. Před likvidací je proto vždy nechte rozložené důkladně vyschnout nebo je ukládejte do uzavřených kovových nádob.

Před použitím si vždy přečtete údaje na etiketě a informace o výrobku.

Pokyny pro bezpečnou manipulaci a likvidaci naleznete v platném bezpečnostním listu.

Uvedené informace, zejména doporučení týkající se zpracování a použití výrobků SCANDICARE, vycházejí z dosavadních znalostí a zkušeností výrobce získaných při běžných podmínkách použití. Vzhledem k rozdílným vlastnostem materiálů, podkladů a pracovním podmínkám nelze z těchto informací ani z ústního poradenství vyvozovat záruku za výsledek práce ani odpovědnost jakéhokoli druhu, pokud není prokázán úmysl nebo hrubá nedbalost na straně výrobce. Uživatel je povinen ověřit vhodnost výrobku pro zamýšlený účel a před použitím provést vlastní zkoušky. Vždy používejte nejnovější verzi technického listu.

* Dodržujte údaje uvedené v příslušných technických listech

Datum vydání: červenec 2026

Tento technický list pozbývá platnosti vydáním nové verze.